ORAJET ® 1902

Descrizione prodotto
Carta strata (120 g/m²) bianca, spalmato da un lato con uno strato inkjet speziale opaco.

Supporto
Carta siliconata da 80 g/m².

Adesivo
Poliacrilato solvente, permanente, trasparente

Applicazioni
Per pubblicitarie di grande formato; per le applicazioni di breva durata in ambienti interni.

Procedimenti di stampa
Stampa ad inchiostro a base acqua, inchiostri Dye e inchiostri pigmentati

Stampanti consigliate
Vedi sotto www. Orafol.de, consigli di stampa

Dati tecnici

Spessore* (senza carta protettiva ed adesivo)	0,100 mm
Termostabilità	Applicato su alluminio, da -20° C a +60° C, nessuna alterazione
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	16 N/25 mm
Tempo di magazzinaggio**	1 anno
Temperatura di applicazione	> +10° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C

Avvertenza:
La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare per minimo 3 settimane fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL.

AVVISO IMPORTANTE
Tutti i prodotti ORAJET® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORAJET® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORAJET® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAJET® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.