REVITA

## Bollettino tecnico

## REVITA PUROTACK

| ELEMENTO | DESCRIZIONE | NORMA | UNITA | VALORE |
|---|---|---|---|---|
| PRODOTTO | Codice Articolo | | | RE-PURO-TACK137-25 |
| | Composizione | | | POLIESTERE RICICLATO + PET BIASSIALE |
| | Liner | | my | 40 PET TRASPARENTE |
| | Peso totale | DIN EN ISO 2286-2 | gr/m² | 280 |
| | Spessore totale | ASTM D-1777 | my | 530 ± 5% |
| | Colore | | | BIANCO PURO |
| | Finitura | | | OPACA, R13 |
| | Formati disponibili | | | 1,37*23m |
| CARATTERISTICHE TECNICHE ADESIVO | Adesivo | | | MICROVENTOSE, 492.800 DOTS PER m² |
| | Resistenza alla depellicolazione (24h) | | gr/25mm | 10≤ x ≤ 30 |
| | Resistenza al rilascio del liner | | gr/25mm | 5≤ x ≤ 15 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO BASE | Tessitura | | | TESSUTO NON TESSUTO |
| | Titolo e tipo filato ordito | DIN EN ISO 2060 | Dtex | - |
| | Titolo e tipo filato trama | DIN EN ISO 2060 | Dtex | - |
| | Numero fili ordito | UNI EN ISO 1049-2 | n°/pollice | - |
| | Numero fili trama | UNI EN ISO 1049-3 | n°/pollice | - |
| | Carico rottura ordito | ISO 13934.1-2003 | N | 300 |
| | Carico rottura trama | ISO 13934.1-2003 | N | 250 |
| | Allungamento ordito | ISO 13934.1-2003 | % | - |
| | Allungamento trama | ISO 13934.1-2003 | % | - |
| | Tenacità del filo | DIN EN ISO 2060 | Cn/Dtex | - |

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE PRODOTTO | Prodotto con poliestere 100 % riciclato e 100% riciclabile, buona texture frontale, antislip R13. |
| APPLICAZIONI | Il prodotto è pensato per wall decoration e comunicazioni indoor su pavimenti. Grazie alle ventose presenti sul retro, il prodotto è facilmente applicabile senza bolle, removibile innumerrevoli volte e non lascia residui di colla neanche dopo diverso tempo. E' quindi particolarmente adatto per pavimenti delicati in resina e parquet. |
| STAMPABILITA | Per ink-jet: inchiostri latex, UV ed ecosolvent. Per serigrafia: con tutti gli inchiostri della serie. |
| STOCCAGGIO | 24 mesi in condizioni normali e ad una temperatura media di 22 °C (min. 12 °C, max. 32 °C) e umidità relativa di 45 - 65%. Il materiale deve essere conservato nelle proprie scatole e non esposto al sole; il mancato rispetto di tali precauzioni potrebbe danneggiare il coating. |
| Norme REACH | In relazione a quanto previsto dal D.L. N° 133 del 14.09.2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, informiamo che nessuna sostanza considerata pericolosa è presente in concentrazione superiore allo 0,1%. Per ulteriori informazioni richiedere copia conforme delle analisi eseguite sulle sostanze prese in esame dal REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals). |
| NOTE | *Le informazioni si basano su ricerche che l'azienda ha scrupolosamente effettuato e che ritiene affidabili: ciò nonostante tali informazioni non costituiscono una garanzia totale. Data la grande varietà dell'uso di tali prodotti e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'utilizzatore finale è tenuto a considerare l'adattabilità e la performance del prodotto in relazione all'uso, assumendosi i rischi che riguardano l'uso specifico. Il venditore non è responsabile né per i danni che eccedono il prezzo di vendita, né per eventuali danni incidentali. I parametri possono essere modificati anche senza preavviso.* |



CONTATTI
PH.+39 02.897859.88 – info@guandong.eu